

**LAMIERE**

Spess. mm.	Piane kg/mq	Striate kg/mq	Bugnate kg/mq	Spess. mm.	Piane kg/mq	Striate kg/mq	Bugnate kg/mq
0,3	2,35	—	—	10	78,50	84	81
0,4	3,14	—	—	12	94,20	99	96,7
0,5	3,92	—	—	15	118	130	—
0,6	4,71	—	—	18	142	—	—
0,7	5,49	—	—	20	157	—	—
0,8	6,28	—	—	25	197	—	—
1	7,85	—	—	30	236	—	—
1,2	9,42	—	—	35	275	—	—
1,5	11,77	—	12,5	40	314	—	—
1,8	14,13	—	—	50	393	—	—
2	15,70	—	—	60	471	—	—
2,5	19,62	24,00	21	70	549	—	—
3	23,55	28,50	25,9	80	628	—	—
4	31,40	36,00	33,9	90	706	—	—
5	39,25	44,50	41,8	100	785	—	—
6	47,10	52,00	49,6	120	942	—	—
7	55,00	60	57,5	150	1177	—	—
8	62,80	68	65,3	200	1570	—	—

**LAMIERE ZINCATE (piane e ondulate)**

Numero	Spessore mm	Peso kg/mq	Numero	Spessore mm	Peso kg/mq
32	0,25	2,14	22	0,80	6,68
30	0,30	2,59	20	1,00	8,25
29	0,35	2,98	18	1,25	9,82
28	0,40	3,44	17	1,50	12,15
27	0,45	3,91	14	2,00	16,10
26	0,50	4,22	12	2,50	20,05
24	0,60	5,11			